

## **Tyyppi**

Perinteinen, himmeäpintainen seinä- ja kattopintojen öljypohjamaali sisäkäyttöön. Sisäöljymaalilla maalattu pinta on kestävä, hengittävä ja peittävä. Sideaineena keitetty pellavaöljy (vernissa).

## **Käyttökohteet**

Maalaamattomat tai aiemmin maalatut erilaiset puu- ja kiviainespinnat, esim. katot ja seinät. Ei ovi- ja ikkunapuitteisiin.

## **Tekniset tiedot**

Kiiltoaste himmeä.  
Tiheys 1,6 kg/l.  
VOC-päästöt alle 350 g/l.  
EU VOC raja-arvo: (cat A/g) 350g/l (2010).

## **Värisävyt**

Uula Perinnevärikartan vaaleat, A-pohjaan tehtävät sävyt. Tehdastilauksena myös muita värisävyjä.

## **Levitystapa & maalausolosuhteet**

Maalaustela tai sivellin.  
Maalattavan pinnan on oltava kuiva, puun kosteuden alle 15 %, ilman kosteuden alle 80 % ja lämpötilan vähintään +10°C.

## **Kuivumisaika**

Kosketuskuiva n. 1 vrk:n jälkeen. Päällemaalattavissa n. 2 vrk:n kuluttua. (+20°C ja suhteellinen ilmankosteus <80 %)  
Maalin kuivuminen edellyttää valoa ja lämpöä.

## **Riittoisuus**

6–8 m<sup>2</sup>/l.

## **Ohenne**

Uula Yleisohenne.

## **Pakkauskoko**

0,9 l, 2,7 l ja 9 l.

## **Työvälineiden puhdistus**

Työvälineet puhdistetaan Uula Yleisohenteella tai lakkabensiinillä ja lopuksi saippualla ja vedellä.

## **Varastointi & ympäristöhaittojen ehkäisy**

Säilytettävä lasten ulottumattomissa.  
Säilytys kuivassa ja viileässä paikassa. Ei jäätyvää.  
Tyhjät ja kuivat peltipakkaukset voi toimittaa metallikierrätykseen.  
Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen.

## **Paloluokitus**

Ei syttyvää. *Hävitä öljyiset trasselit, rievut yms. polttamalla tai kastelemalla vedellä ennen roskeen heittämistä mahdollisen pellavaöljyn itsesyttymisvaaran vuoksi.*

## **Maalausohjeet**

### **Esikäsittele**

Poista irtoava ja hilseilevä maali kaapimella. Karhenna kiiltävä tai kova pinta hiomapaperilla. Pese likainen pinta Kiiruna Maalinpesuaineella ja anna kuivua kunnolla. Halutessasi käsittele oksakohdat oksalakalla. Tasoita saumat ja kolot.

### **Maalausohje**

Maalaa runsaalla Uula Himmeällä Sisäöljymaalilla 1–2 kertaa, toinen kerros edellisen kuivuttua, mikäli peittävyyttä ei ole tarpeeksi. Jos maalaat erityisen huokoisia pintoja, esimerkiksi puukuitulevyä, ohenna maalia Uula Öljymaalin Ohenne 1166:lla 20-30 %.

### **Huomioitavat asiat ja maalausvinkit**

- \*Sekoita maali huolellisesti aina ennen maalausta ja maalauksen aikana.
- \*Sekoita yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä samaan astiaan mahdollisten sävyerojen välttämiseksi.
- \*Käsittele myös puutavaran poikkileikkauspinnat huolellisesti.
- \*Öljymaaleille on ominaista maalipinnan kellastuminen pimeässä.
- \*Käänny epäselvissä tapauksissa valmistajan tai asiantuntevan jälleenmyyjän puoleen ennen maalauksen aloittamista.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat testeihin ja käytännön kokemuksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. alustan karheudesta, laadusta, väristä ja edellisistä käsittelyistä. Koska emme voi vaikuttaa tuotteen käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se on Uulatuote Oy:n korkean laadun mukaista. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta.