

Tyyppi

Perinteinen puuöljy ulkokäyttöön. Valmistettu suomalaisesta kylmäpuristetusta keitetystä pellavaöljystä. Suojaa puuta kosteudelta ja lialta sekä vähentää puupinnan halkeilua.

Käyttökohteet

Uudet ja vanhat käsittelemättömät puupinnat sekä vanhat, pintaa muodostamattomilla kyllästysaineilla käsitellyt (myös painekyllästetyt) puupinnat ulkona, esim. hirsi- ja lautaseinät, puuportaat, ikkunapuitteet, puuveneet, terassit, puutarhakalusteet ja laiturit.

Soveltuu myös puupinnan sively- ja upotuskyllästämiseen ulkona.

Tekniset tiedot

Tiheys n. 0,85 kg/l.

Sisältää VOC max. 700 g/l.

EU VOC -raja-arvo: (cat A/f) 700g/l (2010).

Värisävyt

Uula Perinnevärikartan kuultavat sävyt.

Sävytetään aidoista pigmenteistä valmistetuilla Uula Sävytystahnoilla.

Levitystapa & maalausolosuhteet

Sivellin, maalausharja tai upotus.

Maalattavan pinnan on oltava kuiva, puun kosteuden alle 15 %,

ilman suhteellisen kosteuden alle 80 % ja lämpötilan vähintään +10°C.

Kuivumisaika

Ohut sively: kosketuskuiva n. 8 h:n kuluttua, uusintakäsittely: noin yhden vuorokauden kuluttua. Imeyttämällä tai upottamalla käsitelty pinta kestää kuivua huomattavasti kauemmin (vähintään 3 vrk). (+20°C, ilman suht. kosteus <80 %)

Riittoisuus

Sahapinta n. 6 m²/l, höyläpinta n. 10 m²/l.

Imeyttämällä tai upottamalla käsiteltäessä menekki on huomattavasti suurempi kuin siveltimellä levitettäessä (puutavaran huokoisuus ja aika ratkaisevat).

Ohenne

Uula Öljymaalin ohenne 1166

Pakkauskoko

0,9 l, 2,7 l ja 9 l.

Työvälineiden puhdistus

Uula Yleisohenteella tai lakkabensiinillä ja lopuksi vedellä ja saippualla.

Varastointi & ympäristöhaittojen ehkäisy

Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Säilytys kuivassa ja viileässä paikassa. Ei jäätyvää.

Tyhjät ja kuivat peltipakkaukset voi toimittaa metallikierrätykseen.

Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen.

Paloluokitus

Ei syttyvää. *Hävitä öljyiset trasselit, rievut yms. polttamalla tai kastelemalla vedellä ennen roskiin heittämistä mahdollisen pellavaöljyn itsesyttymisvaaran vuoksi.*

Käyttöohje

Esikäsitteleminen

Puhdista pinta pölystä. Pese likainen pinta Kiiruna Maalinpesuaineella, homehtunut pinta homepesuaineella tuotteen valmistajan ohjeen mukaan. Poista irtonainen ja huonosti kiinni oleva vanha puunsuoja teräsharjalla ja kaapimella. Pohjusta Uula Homeenestoaineella vähintään vuorokausi ennen pintakäsittelyä. Uusi höyläpinta on karhennettava ennen pintakäsittelyä tai annettava vanhentua vuoden.

Pintakäsittely

Sivele puuöljy kahteen kertaan. Anna edellisen käsittelyn kuivua ennen toista käsittelyä. Huoltokäsittely aikaisemmin käsitellyille pinnoille on tehtävä alkuperäisellä tai sitä vähän tummemmalla sävyllä.

Puutavaran sivelykyllästäminen

Sivele Uula Puuöljyä 1–4 kertaan n. tunnin välein. Vaativissa ja säälle alttiissa kohteissa suositellaan 1–2 lisäkäsittelyä aikaisintaan vuorokauden kuluttua.

Upotuskäsittely

Upota määrämittoihin katkottu puutavara Uula Puuöljyyn. Anna imeytyä muutamasta minuutista muutamaan tuntiin käyttötarkoituksen mukaan. Valutetaan ylimääräinen öljy pois. Tasoita vielä siveltimellä mahdolliset valumat. Jätä kuivumaan ritilän tai rimojen päälle.

Huomioitavat asiat ja maalausvinkit

- *Sekoita öljy huolellisesti aina ennen käsittelyä ja käsittelyn aikana.
- *Sekoita yhtenäistä pintaa varten riittävä määrä samaan astiaan mahdollisten sävyerojen välttämiseksi.
- *Suosittelemme irrallisen värimallin tekoa vastaavalle pinnalle ennen käsittelyn aloittamista.
- *Kuultavissa käsittelyissä pinnan karheus, puulaji, aikaisempi väri ja käsittelykerrat vaikuttavat oleellisesti lopulliseen väriin.
- *Älä tee käsittelyä vesisateessa, suorassa auringonpaisteessa tai auringon kumentamalle pinnalle.
- *Jos pintaan jää imeytymätöntä öljyä, pyyhi pinta nukkaamattomalla rievulla ennen lopullista kuivumista.
- *Käsittele myös puutavaran poikkileikkauspinnat huolellisesti
- *Tiivis tai uusi höyläpinta hidastaa tuotteen imeytymistä ja lopullista kuivumista
- *Uusi höyläpinta on syytä karhentaa ennen pintakäsittelyä imeytymisen varmistamiseksi tai annettava vanhentua 1–2 vuotta.
- *Jos käsitellylle pinnalle kertyy nykyisistä ilmastovaikutuksista johtuen epäpuhtauksia, kuten pölyä tai likaa, tulee huomioida ulkopintojen pesu- ja puhdistustarve.
- *Tarkemmat huolto- ja puhdistusohjeet löytyvät kotisivuiltamme www.uula.fi.
- *Käännä epäselvissä tapauksissa valmistajan tai asiantuntevan jälleenmyyjän puoleen ennen käsittelyn aloittamista.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat testeihin ja käytännön kokemuksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. alustan karheudesta, laadusta, väristä ja edellisistä käsittelyistä. Koska emme voi vaikuttaa tuotteen käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se on Uulatuoite Oy:n korkean laadun mukaista. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta.