

## **Tyyppi**

Tartuntaa parantava, nopeasti kuivuva ja hengittävä vesiohenteinen öljypohjamaali ulko-käyttöön. Ei sisällä muovisideaineita. Sideaineina uusiutuvat luonnonöljyt. Suositellaan käytettäväksi Uula Talomaalin, Uula Pellavaöljymaalain ja Uula Petrooliöljymaalain pohjamaalina. Sisältää homeenestoainetta.

## **Käyttökohteet**

Sahatut ja höylätyt puupinnat sekä hirsipinnat ulkona.

## **Tekniset tiedot**

Kiiltoaste himmeä.

Tiheys n. 1,3 kg/l.

Ei sisällä VOC.

Palamaton.

## **Värisävyt**

Valkoinen sekä A- ja C-pohjiin tehtävät Uula Perinnevärikartan sävyt.

Voidaan sävyttää myös muiden yleisimpien värikarttojen sävyihin.

## **Levitystapa & maalausolosuhteet**

Sivellin tai korkeapaineruisku.

Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva, ilman suhteellisen kosteuden alle 80 % ja lämpötilan vähintään +5°C.

## **Kuivumisaika**

Kosketuskuiva noin ½ h kuluttua. Päällemaalattavissa n. 6 h kuluttua. (+20°C ja suhteellinen ilmankosteus <80 %).

## **Riittoisuus**

Höyläpinta 8–12 m<sup>2</sup>/l, sahapinta 6–8 m<sup>2</sup>/l.

## **Ohenne**

Vesi

## **Pakkauskoko**

0,9 l, 2,7 l ja 9 l.

## **Työvälineiden puhdistus**

Työvälineet pestään vedellä ja saippualla välittömästi työn päätyttyä.

## **Varastointi & ympäristöhaittojen ehkäisy**

Säilytys kuivassa ja viileässä paikassa. EI SAA JÄÄTYÄ!

Tyhjät ja kuivat peltipakkaukset voi toimittaa metallikierrätykseen.

Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen.

## **Maalausohjeet**

### **Esikäsittely**

Puhdista maalattava pinta pölystä. Poista irtonainen ja huonosti kiinni oleva maali teräsharjalla ja kaapimella. Pese likainen pinta Kiiruna Maalinpesuaineella ja homehtunut pinta homepesuaineella. Uusi höyläpinta on suositeltavaa karhentaa hiomalla tartunnan varmistamiseksi.

### **Pohjamaalaus**

Maalaa puupuhtaat pinnat Uula Ulkopohjamaalilla. Anna kuivua vähintään 6 h ennen päällemaalausta.

### **Valmiiksimaalaus**

Valitun maalityypin ohjeiden mukaan.

### **Huomioitavat asiat ja maalausvinkit**

- \*Sekoita maali huolellisesti aina ennen maalausta ja maalauksen aikana.
- \*Älä maalaa vesisateessa, suorassa auringonpaisteessa tai auringon kuumentamaa pintaa.
- \*Kun maalaat irtolautoina vaakasuorassa, voit ohentaa maalia max. 15 % vedellä.
- \*Käyttäessäsi korkeapaineruiskua, esikäsittelyt maalattavan alustan mukaan. Ruiskun suutinkoko 0,5mm ja ohennus tarvittaessa 0-10 %.
- \*Jos maalipinnalle kertyy nykyisistä ilmastovaikutuksista johtuen epäpuhtauksia, kuten pölyä tai likaa, tulee huomioida ulkopintojen pesu- ja puhdistustarve.
- \*Tarkemmat huolto- ja puhdistusohjeet löytyvät kotisivuiltamme [www.uula.fi](http://www.uula.fi).
- \*Käänny epäselvissä tapauksissa valmistajan tai asiantuntevan jälleenmyyjän puoleen ennen maalauksen aloittamista.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat testeihin ja käytännön kokemuksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. alustan karheudesta, laadusta, väristä ja edellisistä käsittelyistä. Koska emme voi vaikuttaa tuotteen käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se on Uulatuote Oy:n korkean laadun mukaista. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta.