

Tyyppi

Keitetystä pellavaöljystä (vernissasta) ja luonnonhartseista valmistettu perinteinen, kiiltävä, hieman kellertävä öljylakka.

Käyttökohteet

Puulattiat, puuveneet, puiset puutarhakalusteet sekä muut vastaavat kohteet sisä- ja ulkotiloissa.

Tekniset tiedot

Tiheys n. 0,98 kg/l.

Liuottimena aromaattivapaa hiilivetyliuotin.

Sisältää VOC max. 400 g/l.

EU VOC -raja-arvo: (cat A/e) 400g/l (2010).

Värisävyt

Kirkas, hieman kellertävä.

Levitystapa & maalausolosuhteet

Lakkasivellin tai lakkauslasta.

Lakattavan pinnan on oltava kuiva, puun kosteuden alle 15 %, ilman suhteellisen kosteuden alle 80 % ja lämpötilan vähintään +15°C.

Älä lakkaa suorassa auringonpaisteessa.

Kuivumisaika

Pölykuiva noin 4 tunnissa. Uudelleen lakattavissa aikaisintaan vuorokauden kuluttua. (+20°C ja suhteellinen ilmankosteus <80 %)

Lämpö ja valo nopeuttavat kuivumista.

Riittoisuus

12–20 m²/l.

Ohenne

Uula Yleisohenne.

Pakkauskoko

1 l, 3 l ja 10 l.

Työvälineiden puhdistus

Työvälineet puhdistetaan Uula Yleisohenteella tai lakkabensiinillä ja lopuksi vedellä ja saippualla.

Varastointi & ympäristöhaittojen ehkäisy

Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Säilytys kuivassa ja viileässä paikassa. Ei jäätyvää.

Tyhjät ja kuivat peltipakkaukset voi toimittaa metallikierrätykseen.

Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen.

Paloluokitus

Ei syttyvää. *Hävitä öljyiset trasselit, rievut yms. polttamalla tai kastelemalla vedellä ennen roskeen heittämistä mahdollisen pellavaöljyn itsesyttymisvaaran vuoksi.*

Maalausohjeet

Esikäsittele

Pese likainen pinta Kiiruna Maalinpesuaineella, homehtunut pinta homepesuaineella. Ulkokäytössä käsittele Uula Homeenestoaineella ohjeiden mukaan ja anna kuivua kunnolla. Poista aiemmin lakatulta pinnalta irtoava vanha lakka sikliillä tai metallikaapimella, hio ja poista pöly.

Pohjamaalaus

Pohjusta pinta 1–2 kertaa ohuesti Venelakalla. Tee välihionta ja poista pölyt.

Valmiiksimaalaus

Tee pintalakkaukset Venelakalla 2–3 kertaa käyttötarkoituksen mukaan. Hio lakkauksien välillä ja poista pölyt.

Huom! Liian runsas lakkakerros kuivuu erittäin hitaasti ja rypistyy.

Huomioitavat asiat ja lakkausvinkit

*Lattioita lakattaessa on erittäin tärkeää levittää lakka ohuesti.

*Lakattaessa viileässä (5–10°C) lakan lämmittäminen esim. vesihauteessa tekee siitä helpommin siveltävän. Liian paksuksi muuttunutta lakkaa voit ohentaa Uula Yleisohenteella.

*Käännä epäselvissä tapauksissa valmistajan tai asiantuntevan jälleenmyyjän puoleen ennen maalauksen aloittamista.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat testeihin ja käytännön kokemuksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. alustan karheudesta, laadusta, väristä ja edellisistä käsittelyistä. Koska emme voi vaikuttaa tuotteen käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se on Uulatuote Oy:n korkean laadun mukaista. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta.