

UULA PETROOLIÖLJYMAALI

Tyyppi

Keitetystä pellavaöljystä (vernissasta), valopetroolista ja väripigmenteistä valmistettu ulkomaali. Hyvän peittokykynsä ansiosta yksi runsas maalauskerro antaa hyvän ja tasaisen pinnan. Hapettuvan sideaineen, keitetyn pellavaöljyn, ansiosta maalikalvo hengittää puun vaatimalla tavalla. Kosteus pääsee haihtumaan maalin läpi, maali ei kuoriudu irti eikä puu sen alla lahoa.

Käyttökohteet

Käsittelemättömät ja aikaisemmin erilaisilla öljy-, alkydi- tai muovisideaineisilla maaleilla maalatut sekä erilaiset teollisesti pohjamaalatut puupinnat. Soveltuu myös erilaisten rappaus- ja tasoitepintojen maalaukseen.

Tekniset tiedot

Kiiltoaste puolihimmeä.

Tiheys 1,5–1,8 kg/l värisävystä riippuen.

VOC-päästöt alle 150 g/l. EU VOC raja-arvo: (cat A/d) 300 g/l (2010).

MaalausRYL 2012 maalaustarvikeryhmä 473

Pohjat, sävytys & värisävyt

A-pohja, 00 Valkoinen. C-sävytyspohja.

Konesävytys. Sävytettävissä yleisimpien värikarttojen sävyihin.

Levitystapa & maalausolosuhteet

Sivellin.

Maalattavan pinnan on oltava kuiva, puun kosteuden alle 15 %, ilman suhteellisen kosteuden alle 80 % ja lämpötilan vähintään +10°C.

Kuivumisaika ja riittoisuus

Kosketuskuiva olosuhteista riippuen 1–3 vrk:n kuluttua. Pällemaalattavissa aikaisintaan 3 vrk:n kuluttua. (+20°C ja suhteellinen ilmankosteus <80 %). Maalin kuivuminen edellyttää valoa ja lämpöä. Sahalauta n. 5 m²/l. Hienosahattu tai vanha maalipinta n. 7 m²/l.

Ohenne

Uula Öljymaalain Ohenne. (max. 10 % kertamaalauksessa)

Kahteen kertaan maalattaessa (esim. ensimmäinen kerta irtolautoina) ohennus 20–40 % ensimmäisellä kerralla. Suosittelemme kahteen kertaan maalausta, jos kohde on altis erityisen koville ilmastorasituksille. Vanhan, poistetun keittomaalipinnan päälle maalattaessa ohennus 15–20 % kertamaalauksessa.

Pakkauskoko

0,9 l, 2,7 l ja 9 l.

Työvälineiden puhdistus

Työvälineet puhdistetaan Uula Yleisohenteella tai lakkabensiinillä ja lopuksi saippualla ja vedellä.

Varastointi & ympäristöhaittojen ehkäisy

Säilytys kuivassa ja viileässä paikassa. Ei jäätyvää. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Tyhjät, kuivat pakkaukset voi toimittaa kierrätykseen. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen.

Paloluokitus

Ei syttyvää. Hävitä öljyiset trasselit, rievut yms. polttamalla tai kastelemalla vedellä ennen roskeen heittämistä mahdollisen pellavaöljyn itsesyttymisvaaran vuoksi.

Maalausohjeet

Esikäsittely

- Pese likainen pinta Uula Maalinpesulla, homehtunut pinta Uula Homepesulla.
- Poista irtonainen ja huonosti kiinni oleva maali kaapimella, hiomalla tms.
- Poista vanha maali mahdollisimman hyvin. Vanhat, paksut maalikerrokset voi poistaa tehokkaalla Uula Maalinpoistolla.
- Hio harmaantunut/nukkaantunut puupinta tartunnan varmistamiseksi.
- Poista mahdolliset pihkavalumat ennen maalausta.
- Käsittele pinta Uula Homesuojalla.

Pohjamaalaus

- Aikaisemmin maalatut puupinnat: Paikkapohjamaalaa puupuhtaat pinnat 20% ohennetulla Uula Petrooliöljymaalilla
- Maalaamattomat puupinnat: Pohjamaalaa Uula Pohjamaalilla.
- Uutta, teollisesti pohjamaalattua puupintaa ei tarvitse pohjamaalata.
- Metallipinnat: Käsittele metalliosat ruosteenestopohjamaalilla.

Valmiiksimaalaus

Maalaa Uula Petrooliöljymaalilla kertaalleen. Kertamaalaus edellyttää maalausta runsaalla maalilla. Saadaksesi tasaisen kauniin maalipinnan, maalaa pinnat laudoituksen suuntaisina kaistoina sopivaan katkoon asti ja huolellisesti ilman jälkikäteen tehtäviä paikkamaalauksia. Käsittele myös puutavaran poikkileikkauspinnat huolellisesti.

Uudet höylä-, hirsi- ja lamellihirsipinnat

• Tuoreet höyläpinnat ovat sileitä, tiiviitä sekä hartisia, ja niiden imeytymiskyky on uutena heikko. Maalaa höyläpinnat ensimmäisenä vuonna kertaalleen 30% ohennetulla Petrooliöljymaalilla ilman erillistä pohjamaalauksia. Tee valmiiksimaalaus kahden vuoden kuluttua ensimaalauksesta. Huomaa, että ensimaalaus jättää pinnan kuultavaksi ja lopullinen ilme syntyy vasta valmiiksimaalauksen jälkeen. Vaihtoehtoisesti pinnat voi karhentaa hiomalla, tai ne voi jättää haristumaan homesuojalla suojattuina 1-2 vuodeksi ennen maalausta.

Huomioitavat asiat ja maalausvinkit

- Sekoita maali huolellisesti aina ennen maalausta ja maalauksen aikana.
- Varaa ja sekoita yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä samaan astiaan mahdollisten sävyerojen välttämiseksi. Tarkista sävy tekemällä koemaalaus laudanpalalle tms.
- Älä maalaa vesisateessa, suorassa auringonpaisteessa tai auringon kuumentamaa pintaa.
- Käyttäessäsi korkeapaineruiskua, levitä maali vielä siveltimellä, jotta maali levittyisi tasaisesti. Ruiskumaalattaessa maalia tulee ohentaa n. 10 % Uula Öljymaalin Ohenteella.
- Huolehdi maalipinnasta pitämällä se puhtaana. Maalipinnalle kertyvät epäpuhtaudet, kuten siitepöly ja lika saattavat kosteissa ja lämpimissä olosuhteissa tarjota homeelle otollisen kasvualustan.
- Käänny epäselvissä tapauksissa valmistajan tai asiantuntevan jälleenmyyjän puoleen ennen maalauksen aloittamista.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat testeihin ja käytännön kokemuksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. alustan karheudesta, laadusta, väristä ja edellisistä käsittelyistä. Koska emme voi vaikuttaa tuotteen käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se on Uula Color Oy:n korkean laadun mukaista. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta.