

UULA KEITTOMAALI

Tyyppi

Uula Keittomaali on maaväripigmenteistä ja vehnä jauhoista perinteisesti keittämällä valmistettu aito vanhan ajan punamultamaali. Uula Keittomaali on ympäristöystävällinen, helposivelteinen ja kerralla peittävä ulkomaali, joka on hengittävä ja turvallinen luonnontuote. Sisältää keitettyä pellavaöljyä eli Vernissaa.

Käyttökohteet

Soveltuu erinomaisesti uusiin maalaamattomiin tai vanhoihin aikaisemmin keittomaalilla maalattuihin sahautapintoihin. Keittomaali sopii myös höylähirsi- ja höylälautapintoihin (katso käsittelyohje). Keittomaali ei sovellu pinnoille, jotka ovat aikaisemmin käsitelty kyllästysaineilla tai öljy-, alkydi- tms. maaleilla.

Tekniset tiedot

Kiitoaste matta.

Tiheys n. 1,2 kg/l.

Ei sisällä VOC.

Palamaton.

MaalausRYL 2012 maalaustarvikeryhmä 465

Värisävyt

Uula Perinnevärikartan Keittomaalisävyt: Italianpunainen, Falunpunainen, Punaokra, Ruskea umbra, Musta ja Keltamulta. Lisäksi kaksi vaaleampaa keltaista sävyä.

Levitystapa & maalausolosuhteet

Sivellin, maalausharja tai korkeapainemaaliruisku

Paras maalaussää on pilvipoutainen. Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva.

Ilman suhteellinen kosteus alle 95 % ja lämpötila plussan puolella.

Ei saa maalata vesisateessa tai suorassa auringonpaisteessa.

Kuivumisaika ja riittoisuus

Kosketuskuiva n. 1–2 h kuluttua

(+20°C ja suhteellinen ilmankosteus <80 %).

Riittoisuus 3–5 m²/l.

Ohenne

Keittomaalia ei normaalisti tarvitse ohentaa.

Tarvittaessa maalia voi ohentaa Uula Homesuojalla 5–10 %.

Purkkikoot vaihtelevat sävyjen mukaan

3 l, 10 l, 20 l.

Työvälineiden puhdistus

Työvälineet pestään vedellä ja saippualla välittömästi työn päätyttyä.

Varastointi & ympäristöhaittojen ehkäisy

Säilytys kuivassa ja viileässä paikassa (yli +2°C). EI SAA JÄÄTYÄ! Säilyy muutaman vuoden avaamattomassa purkissa ja 3–4 kk avatussa purkissa. Tyhjät, kuivat pakkaukset voi toimittaa kierrätykseen.

Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen.

Maalausohjeet

Esikäsitteily

- Harjaa pois irtoava pöly.
- Poista irttonainen vanha väri aikaisemmin keittomaalilla maalatuilta pinnoilta.
- Jos vaihdat värisävyä, poista vanha väri huolellisesti esim. vesipainepesulla ja anna kuivua hyvin ennen maalausta.
- Pese homehtunut pinta Uula Homepesulla ohjeiden mukaan ja anna kuivua kunnolla.
- Käsittele puhdistettu pinta Uula Homesuojalla.

Maalaus

- Maalaa yhteen kertaan runsaalla maalilla. Mikäli maalaat kaksi paksua ohentamatonta maalikerrosta, saattaa maalipinta kuoriutua.
- Jos maalaat irtolautoina, pohjamaalaa 1:1 Uula Homesuojalla ohennetulla maalilla ja pintamaalaa aikaisintaan vuorokauden kuluttua ohentamattomalla maalilla.

Ruiskumaalaus

- Esikäsitteilyt maalattavan alustan mukaan.
- Ohenna Keittomaalia noin 30 % Uula Homesuojalla. Huomioi, että keittomaalin sisältämät maaväripigmentit saattavat kuluttaa korkeapaineruiskua tavallista enemmän. Ruiskun suutinkoko vähintään 0,4 mm.
- Maalaus kertaalleen.
- Suosittelemme pinnan tasoittamista maalausharjalla.

Uusi höylähirsi- ja höylälautapinta

- vaihtoehto 1. Uudet höylähirsi- ja höylälautapinnat voi maalata heti uutena 1:1 Uula Homesuojalla ohennetulla keittomaalilla kertaalleen. Päällemaalaus aikaisintaan vuoden kuluttua.
 - vaihtoehto 2. Uudet höylähirsi- ja höylälautapinnat karhennetaan hiomalla hiekkapaperilla pintakarheaksi. Karhennettu pinta käsitellään Uula Homesuojalla ohjeen mukaan. Maalaus yhteen kertaan runsaalla maalilla.
 - vaihtoehto 3. Uudet höylähirsi- ja höylälautapinnat käsiteellään Uula Homesuojalla. Pinnan annetaan haristua 1–2 vuotta, jonka jälkeen se maalataan yhteen kertaan runsaalla maalilla.
- Huomioi tarvittaessa pinnan puhdistus ja suojakäsittely Uula Homesuojalla ennen maalausta.

Huomioitavat asiat ja maalausvinkit

- Sekoita maali huolellisesti aina ennen maalausta ja maalauksen aikana.
- Varaa ja sekoita yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä samaan astiaan ja maalaa seinä kerrallaan valmiiksi mahdollisten sävyerojen välttämiseksi.
- Älä maalaa vesisateessa, suorassa auringonpaisteessa tai auringon kuumentamaa pintaa.
- Varmista, että maalattava pinta on puhdas ja kuiva. Hellekesänä maalattava alusta saattaa olla liiankin kuiva, jolloin voit kostuttaa seinän edellisenä iltana vedellä.
- Älä käytä sileäkantaisia nautoja, esim. sähkösinkittyjä, lautojen kiinnitykseen, koska maali ei pysy niissä.
- Mikäli yksi maalauskerä ei ole ollut jostain syystä riittävän peittävä, maalaa toiseen kertaan noin 30 % ohennetulla keittomaalilla. Mikäli maalaat kaksi paksua ohentamatonta maalikerrosta, saattaa maalipinta kuoriutua.
- Huolehdi maalipinnasta pitämällä se puhtaana. Maalipinnalle kertyvät epäpuhtaudet, kuten siitepöly ja lika saattavat kosteissa ja lämpimissä olosuhteissa tarjota homeelle otollisen kasvualustan.
- Mikäli maalatulle pinnalle kuivuttuaan ilmestyy vaaleaa härmää, on kyse keittomaalin valmistuksessa käytettävän rautasulfaatin suoiloista. Suolat häviävät yleensä itsestään ja ovat esteettinen haitta. Kohdat voi puhdistaa puhtaalla vedellä pehmeää harjaa käyttäen.
- Tarkemmat huolto- ja puhdistusohjeet löytyvät kotisivuiltamme www.uula.fi.
- Käänny epäselvissä tapauksissa valmistajan tai asiantuntevan jälleenmyyjän puoleen ennen maalauksen aloittamista.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat testeihin ja käytännön kokemuksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. alustan karheudesta, laadusta, väristä ja edellisistä käsittelyistä. Koska emme voi vaikuttaa tuotteen käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se on Uula Color Oy:n korkean laadun mukaista. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta.