

UULA POHJAMAALI

ULKOPUUPINNOILLE

Tyyppi

Tartuntaa parantava, nopeasti kuivuva ja hengittävä vesiohenteinen öljypohjamaali ulkokäyttöön. Ei sisällä muovisideaineita. Sideaineina uusiutuvat luonnonöljyt. Suositellaan käytettäväksi Uula Pellavaöljymaalina ja Uula Petrooliöljymaalina pohjamaalina uusia aiemmin maalaamattomia sahapintoja käsiteltäessä. Huoltomaalausten paikkapohjamaalaukseen suosittelemme 20% ohennettua Pellava- tai Petrooliöljymaalia.

Käyttökohteet

Sahapinnat ulkona.

Tekniset tiedot

Kiiltoaste himmeä.

Tiheys n. 1,3 kg/l.

Ei sisällä VOC.

Palamaton.

MaalausRYL 2012 maalaustarvikeryhmä 231

Pohjat, sävytys & värisävyt

A-valkoinen ja C-sävytyspohja. Konesävytys.

Sävytettävissä yleisimpien värikarttojen sävyihin.

Levitystapa & maalausolosuhteet

Sivellin tai korkeapaineruisku.

Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva, puun kosteuden alle 15 %, ilman suhteellisen kosteuden alle 80 % ja lämpötilan vähintään +5°C.

Kuivumisaika

Kosketuskuiva noin ½ h kuluttua. Päällemaalattavissa n. 6 h kuluttua.

(+20°C ja suhteellinen ilmankosteus <80 %).

Riittoisuus

Höyläpinta 8–12 m²/l, sahapinta 6–8 m²/l.

Ohenne

Vesi

Pakkauskoko

0,9 l, 2,7 l ja 9 l.

Työvälineiden puhdistus

Työvälineet pestään vedellä ja saippualla välittömästi työn päätyttyä.

Varastointi & ympäristöhaittojen ehkäisy

Säilytys kuivassa ja viileässä paikassa. **EI SAA JÄÄTYÄ!**

Tyhjät, kuivat pakkaukset voi toimittaa kierrätykseen.

Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen.

Maalausohjeet

Esikäsitteily

- Puhdista maalattava pinta pölystä.
- Pese vanha nukkaantunut pinta Uula Maalinpesulla ja homehtunut pinta Uula Homepesulla.
- Hio harmaantunut/nukkaantunut puupinta tartunnan varmistamiseksi.
- Poista mahdolliset pihkavalumat ennen maalausta.

Pohjamaalaus

- Maalaa puupuhtaat pinnat Uula Ulkopohjamaalilla.
- Anna kuivua vähintään 6 h ennen päällemaalausta.

Valmiiksimaalaus

- Valitun maalityypin ohjeiden mukaan.

Huomioitavat asiat ja maalausvinkit

- Sekoita maali huolellisesti aina ennen maalausta ja maalauksen aikana.
- Älä maalaa vesisateessa, suorassa auringonpaisteessa tai auringon kuumentamaa pintaa.
- Varmista, että maalattava pinta on puhdas ja kuiva.
- Kun maalaat irtolautoina vaakasuorassa, voit ohentaa maalia max. 15 % vedellä.
- Käyttäessäsi korkeapaineruiskua, esikäsitteilyt maalattavan alustan mukaan. Ruiskun suutinkoko 0,5 mm ja ohennus tarvittaessa 0–10 %.
- Huolehdi maalipinnasta pitämällä se puhtaana. Maalipinnalle kertyvät epäpuhtaudet, kuten siitepöly ja lika saattavat kosteissa ja lämpimissä olosuhteissa tarjota homeelle otollisen kasvualustan.
- Tarkemmat huolto- ja puhdistusohjeet löytyvät kotisivuiltamme www.uula.fi.
- Käänny epäselvissä tapauksissa valmistajan tai asiantuntevan jälleenmyyjän puoleen ennen maalauksen aloittamista.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat testeihin ja käytännön kokemuksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. alustan karheudesta, laadusta, väristä ja edellisistä käsittelyistä. Koska emme voi vaikuttaa tuotteen käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se on Uula Color Oy:n korkean laadun mukaista. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta.