

Typ

Traditionell plåttaksfärg tillverkad av grafitpulver och kokt linolja (fernissa).

Användningsområden

Omålade eller tidigare målade plåttak och takrännor.

Teknisk information

Glansgrad halvmatt.

Strykning RYL (58) 45.6.

Innehåller VOC max. 300 g/l.

EU VOC gränsvärde: (cat A/d) 300 g/l (2010)

Nyanser

Grafitgrå.

Applicering och appliceringsförhållanden

Pensel eller målningsborste.

Ytan bör vara torr, luftfuktigheten lägre än 80 % och temperaturen minst +10°C.

Torktid

Beröringstorr efter ca 1 dygn beroende på förhållandena.

(+20°C och luftfuktigheten <80%)

Övermålningsbar efter ca 5 dygn.

Åtgång

6–8 m²/l.

Förtunningsmedel

Uula Oljefärgs förtunning 1166.

Förpackningsstorlek

0,9 l, 2,7 l och 9 l.

Rengöring av arbetsredskap

Redskapen rengörs med Uula Universal förtunning eller lackbensin och till slut med tvål och vatten.

Lagring och undvikande av miljöolägenheter

Förvaras utom räckhåll för barn. Fryser ej.

Tomma och torra burkar kan föras till insamlingen.

Flytande avfall skall föras till den kommunala insamlingen för problemavfall.

Brandskyddsklass

Ej antändlig. Oljiga rengöringstraror, trassel eller dylikt skall brännas eller sköljas under rinnande vatten innan de kastas i soporna för linoljan kan självantändas.

Anvisningar

Behandling av nya ytor

Låt ett nytt, förzinkat plåttak oxideras minst 2 år före målning. Grundmåla med rostskyddsgrundfärg enligt tillverkarens instruktioner. Mellanstryk tunt med 2 0–30 % förtunnad Uula Grafitfärg. Låt färgen torka ca 5 dygn före färdigstrykning. Färdigstryk med oförtunnad Grafitfärg.

Gammal målad yta

Avlägsna lös och avflagnande färg eller rost med stålborste eller sickel. Rengör yta med Uula Målartvätt och låt torka ordentligt. Grundmåla tvättade och/eller bara plåtställen med rostskyddsgrundfärg. Mellan- och färdigstrykning: som nya plåtytor, se ovan.

Målningstips och saker som ska observeras

- *Blanda färgen omsorgsfullt alltid före och under användning.
- *Trots att torktiden är lång, tål Uula Grafitfärg regn redan direkt efter appliceringen.
- *Måla aldrig på metallytor utan rostskyddsfärg eftersom grafiten ökar risken att ytan rostar.
- *Om något är oklart, vänd dig till tillverkaren eller en sakkunnig återförsäljare innan du påbörjar arbetet.

Uppgifterna i databladet bygger på test och praktisk erfarenhet. Alla värden är riktgivande och beror bland annat på ytans strävhet, kvalitet, färg och tidigare behandlingar. Eftersom vi inte kan påverka de förhållanden där produkten används, ansvarar vi endast för produktens kvalitet och garanterar att den uppfyller Uulatuote Oy:s krav på högsta kvalitet. Vi ansvarar inte för skador till följd av försumlighet mot bruksanvisningarna.