

Typ

Ett traditionellt transparent behandlingsmedel för träytor utomhus. Innehåller tjära och kokt linolja (fernissa). Färgen lämnar träfiber skönt fram och skyddar träytan från väderpåfrestningar och solljus.

Användningsområden

Nya och gamla obehandlade träytor utomhus samt gamla träytor som tidigare impregnerats (eller tryckbehandlats) med medel som inte bildar en hård yta, t.ex. stockväggar och brädfodring, träbåtar och bryggor.

Teknisk information

Glansgrad: Halvmatt.

Densitet ca 0,95 kg/l.

VOC-utsläpp under 350g/l

EU VOC gränsvärde: (cat A/f) 700 g/l (2010).

Nyanser

Laserande nyanser på Uula Traditionell Färgkarta. Roslagsmahogny nyanseras med Uula nyanseringspastor tillverkade av äkta pigment. Vid val av nyans för transparenta färger skall man beakta ytans egen färg och strävhet (hyvlad/sågad yta osv.). Ytan får sin slutliga färg när den har torkat helt.

Applicering & appliceringsförhållanden

Pensel.

Ytan bör vara torr, träets fuktighet lägre än 15 %, luftfuktigheten lägre än 80 % och temperaturen minst +5°C.

Torktid

På skuggiga ytor t.o.m. 3–4 veckor. I solljus kan ytan torka t.o.m. på 24 timmar. Tål ett normalt regn efter några timmar. En kompakt eller nyhyvlad yta kan förlänga produktens absorbering och slutlig torktid avsevärt.

Åtgång

Hyvlad yta 8–10 m²/l och sågad yta 6–8 m²/l

Förtunningsmedel

Uula Roslagsmahogny behöver inte förtunnas.

Förpackningsstorlek

0,9 l, 2,7 l och 9 l.

Rengöring av arbetsredskap

Redskapen rengörs med Universalförtunning eller lackbensin och till slut med tvål och vatten.

Lagring och undvikande av miljöolägenheter

Förvaras torrt och svalt. Förvaras utom räckhåll för barn. Fryser ej. Tomma och torra burkar kan föras till insamlingen. Flytande avfall skall föras till den kommunala insamlingen för problemavfall..

Brandskyddsklass

Ej antändlig. Oljiga rengöringstraror, trassel eller dylikt skall brännas eller sköljas under rinnande vatten innan de kastas i soporna för linoljan kan självantändas.

Anvisningar

Förbehandling

Rengör smutsiga ytor med Uula Målartvätt och mögliga ytor med Uula Mögeltvätt. Avlägsna löst och avflagnandet gammalt träskyddsmedel med stålborste och skrapa. Grunda med Uula Antimögelmedel minst 1 dygn före färdigstrykningen.

Färdigstrykning

Roslagsmahogny appliceras två gånger. Stryk det andra skiktet antingen strax efter det första innan färgen har torkat, eller efter 1–2 år med förbehandlingar.

Nya hyvlade ytor bör slipas sträva före strykning.

Alternativt skydda med Uula Antimögelmedel och låt åldras i ett år.

Målningstips och saker som ska observeras

- *Blanda färgen omsorgsfullt alltid före och under användning.
- *För att undvika nyansskillnader, blanda i samma kärl den mängd färg som behövs för en enhetlig yta. På grund av färgvariationerna i tjäran kan det förekomma små nyansskillnader mellan olika tillverkningspartier.
- *När det gäller transparent ytbehandling spelar ytans strävhet, trädart, tidigare färg och behandling en stor roll för slutlig nyans.
- *Vi rekommenderar att ett färgprov görs på likartad grund innan den egentliga appliceringen.
- *Måla inte i direkt solljus, på solheta ytor eller i regn.
- *Behandla också träets snittytor omsorgsfullt.
- * Vid underhållsbehandling använd samma nyans som tidigare eller litet mörkare nyans.
- * Vid underhåll kan du blanda färglös RM 222 i färgad Roslagsmahogny i förhållandet 1:1 för att minska färgens täckningsgrad.
- *Om det samlas smutsighet t.ex. smuts eller damm på ytan på grund av nutida miljöpåverkningar, bör tvätt- och rengöringsbehov av utomhusytor observeras.
- *Exaktare underhåll-, och tvättningsanvisningar finns på vår webbsida www.uula.fi.
- *Om något är oklart, vänd dig till tillverkaren eller en sakkunnig återförsäljare innan du påbörjar arbetet.

Uppgifterna i databladet bygger på test och praktisk erfarenhet. Alla värden är riktgivande och beror bland annat på ytans strävhet, kvalitet, färg och tidigare behandlingar. Eftersom vi inte kan påverka de förhållanden där produkten används, ansvarar vi endast för produktens kvalitet och garanterar att den uppfyller Uulatuote Oy:s krav på högsta kvalitet. Vi ansvarar inte för skador till följd av försumlighet mot bruksanvisningarna.