

Tyyppi

Nopeasti kuivuva ja hajuton vesiohenteinen öljy puupinnoille ulkokäyttöön. Sideaineina uusiutuvat luonnonöljyt. Hyvin imeytyvä, kosteudelta ja liialta suojaava öljy vähentää puupinnan halkeilua sekä huolehtii puurakenteiden kunnosta luonnollisella tavalla.

Käyttökohteet

Uudet ja vanhat käsittelemättömät ulkopuupinnat, esim. terassit, puuportaot, laiturit, puutarhakalusteet, hirsi- ja lautaseinät sekä ikkunapuitteet. Paineekyllästetyt puupinnat sekä vanhat, kalvoa muodostamattomilla kyllästysaineilla käsitellyt puupinnat ulkona.

Tekniset tiedot

Tiheys n. 0,9 kg/l.

Ei VOC-päästöjä.

Ei syttyvä.

MaalausRYL 2012 maalaustarvikeryhmä 481

Pohjat, sävytys & värisävyt

Väritön. Konesävytys. Sävytettävissä yleisimpien värikarttojen kuultaviin sävyihin.

Levitystapa & maalausolosuhteet

Sivellin.

Maalattavan pinnan on oltava kuiva, puun kosteuden alle 15 %, ilman suhteellisen kosteuden alle 80 % ja lämpötilan vähintään +10°C.

Kuivumisaika

Kosketuskuiva n. 1 h:n kuluttua. Uusintakäsittely n. 4 h:n kuluttua.

(+20°C, ilman suht. kosteus <80 %)

Riittoisuus

Sahapinta n. 6 m²/litra, höyläpinta n. 10 m²/litra.

Ohenne

Vesi

Pakkauskoko

0,9 l, 2,7 l ja 9 l.

Työvälineiden puhdistus

Työvälineet pestään vedellä ja saippualla välittömästi työn päätyttyä.

Varastointi & ympäristöhaittojen ehkäisy

Säilytys kuivassa ja viileässä paikassa. EI SAA JÄÄTYÄ!

Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Tyhjät, kuivat pakkaukset voi toimittaa kierrätykseen.

Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen.



Käyttöohje

Esikäsitteleminen

- Puhdista pinta Uula Homepesulla.
- Hio harmaantunut/nukkaantunut puupinta tartunnan varmistamiseksi.
- Poista irtonainen/huonosti kiinni oleva vanha puunsuoja teräsharjalla ja kaapimella.
- Jos kyseessä on uusi, hyvin sileä höyläpinta hio pinta karheaksi tartunnan varmistamiseksi

Pintakäsittely

- Sivele Uula Terassiöljy kahteen kertaan.
- Anna edellisen käsittelyn kuivua ennen toista käsittelyä.

Huomioitavat asiat ja maalausvinkit

- Sekoita öljy huolellisesti aina ennen käsittelyä ja käsittelyn aikana.
- Sekoita yhtenäistä pintaa varten riittävä määrä samaan astiaan mahdollisten sävyerojen välttämiseksi.
- Suosittelemme irrallisen värimallin tekoa vastaavalle pinnalle ennen maalaustyön aloittamista.
- Kuultavissa käsittelyissä pinnan karheus, puulaji, aikaisempi väri ja käsittelykerrat vaikuttavat oleellisesti lopulliseen väriin.
- Älä tee käsittelyä vesisateessa, suorassa auringonpaisteessa tai auringon kuumentamalle pinnalle.
- Käsittele myös puutavaran poikkileikkauspinnat huolellisesti.
- Tiivis tai uusi höyläpinta hidastaa tuotteen imeytymistä ja lopullista kuivumista
- Uusi höyläpinta on syytä karhentaa ennen pintakäsittelyä imeytymisen varmistamiseksi tai annettava vanhentua 1–2 vuotta.
- Jos käsitellylle pinnalle kertyy nykyisistä ilmastovaikutuksista johtuen epäpuhtauksia, kuten pölyä tai likaa, tulee huomioida ulkopintojen pesu- ja puhdistustarve.
- Tarkemmat huolto- ja puhdistusohjeet löytyvät kotisivuiltamme www.uula.fi.
- Käänny epäselvissä tapauksissa valmistajan tai asiantuntevan jälleenmyyjän puoleen ennen käsittelyn aloittamista.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat testeihin ja käytännön kokemuksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. alustan karheudesta, laadusta, väristä ja edellisistä käsittelyistä. Koska emme voi vaikuttaa tuotteen käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se on Uula Color Oy:n korkean laadun mukaista. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta.

