

Tyyppi

Perinteinen, himmeäpintainen seinä- ja kattopintojen öljypohjamaali sisäkäyttöön. Sisäöljymaalilla maalattu pinta on kestävä, hengittävä ja peittävä. Sideaineena keitetty pellavaöljy (vernissa).

Käyttökohteet

Maalaamattomat tai aiemmin maalatut erilaiset puu- ja kiviainespinnat, esim. katot ja seinät. Ei ovi- ja ikkunapuitteisiin.

Tekniset tiedot

Kiiltoaste himmeä.

Tiheys 1,6 kg/l.

VOC-päästöt alle 350 g/l.

EUVOC raja-arvo: (cat A/g) 350g/l (2010).

MaalausRYL 2012 maalaustarvikeryhmä 229

Pohja, sävytys & värisävyt

A-pohja, 00 Valkoinen. Konesävytys.

Sävytettävissä yleisimpien värikarttojen vaaleisiin sävyihin.

Levitystapa & maalausolosuhteet

Maalaustela tai sivellin.

Maalattavan pinnan on oltava kuiva, puun kosteuden alle 15 %,

ilman kosteuden alle 80 % ja lämpötilan vähintään +10°C.

Kuivumisaika

Kosketuskuiva n. 1 vrk:n jälkeen. Päällemaalattavissa n. 2 vrk:n kuluttua.

(+20°C ja suhteellinen ilmankosteus <80 %)

Maalin kuivuminen edellyttää valoa ja lämpöä.

Riittäisyys

6–8 m²/l.

Ohenne

Uula Yleisohenne.

Pakkauskoko

0,9 l, 2,7 l ja 9 l.

Työvälineiden puhdistus

Työvälineet puhdistetaan Uula Yleisohenteella tai lakkabensiinillä ja lopuksi saippualla ja vedellä.

Varastointi & ympäristöhaittojen ehkäisy

Säilytys kuivassa ja viileässä paikassa. Ei jäätävää.

Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Tyhjät, kuivat pakkaukset voi toimittaa kierrätykseen.

Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen.

Paloluokitus

Ei syttyvää. Hävitä öljyiset trasselit, rievut yms. polttamalla tai kastelemalla vedellä ennen roskeen heittämistä mahdollisen pellavaöljyn itsesyttymisvaaran vuoksi.



Maalausohjeet

Esikäsittely

- Poista irtoava ja hilseilevä maali kaapimella.
- Karhenna kiiltävä tai kova pinta hiomapaperilla.
- Pese likainen pinta Uula Maalinpesulla ja anna kuivua kunnolla.
- Tasoita saumat ja kolot.

Maalausohje

- Maalaa 1–2 kertaa, toinen kerros edellisen kuivuttua, mikäli peittävyyttä ei ole tarpeeksi.
- Jos maalaat erityisen huokoisia pintoja, esimerkiksi puukuitulevyä, ohenna maalia Uula Öljymaalin Ohenteella 20-30 %.

Huomioitavat asiat ja maalausvinkit

- Sekoita maali huolellisesti aina ennen maalausta ja maalauksen aikana.
- Sekoita yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä samaan astiaan mahdollisten sävyerojen välttämiseksi.
- Käsittele myös puutavaran poikkileikkauspinnat huolellisesti.
- Öljymaaleille on ominaista maalipinnan kellastuminen pimeässä.
- Käänny epäselvissä tapauksissa valmistajan tai asiantuntevan jälleenmyyjän puoleen ennen maalauksen aloittamista.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat testeihin ja käytännön kokemuksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. alustan karheudesta, laadusta, väristä ja edellisistä käsittelyistä. Koska emme voi vaikuttaa tuotteen käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se on Uula Color Oy:n korkean laadun mukaista. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta.

UULA COLOR OY

