

Typ

Vacker och traditionell trägolvfärg tillverkad av naturhartser och linoljealkyd. För golv, möbler och andra inomhusytor som behöver en hållbar färg. Lösningssmedel: aromatfri kolvätelösning.

Användningsområden

Nya och tidigare målade eller lackerade trägolv, golv av träfiberskivor, fotlister och betonggolv i torra utrymmen inomhus.

Teknisk information

Glansgrad: Halvglansig.
Densitet ca 1,12 kg/l.
Innehåller VOC max. 300 g/l.
EU VOC gränsvärde: (cat A/d) 300 g/l (2010).

Nyanser

Vit och färger som nyanseras i A- och C-bas enligt Uula Inomhusmålning Färgkarta och Uula Traditionell Färgkarta. Ett stort urval av nyanser; kan också nyanseras enligt andra universella färgkartor.

Applicering och appliceringsförhållanden

Pensel, mohairrulle eller mohairspackel.
Ytan bör vara torr, trädets fuktighet lägre än 15 %, luftfuktigheten lägre än 80 % och temperaturen minst +10°C.

Torktid

Beröringstorr efter ca 6 timmar. Övermålningsbar efter ca 1 dygn. (+20°C och luftfuktigheten <80%)
Ytan blir fastare ännu under ca en månads tid. Värme och ljus påskyndar torkningen.

Åtgång

10–12 m²/l.

Förtunningsmedel

Uula Universal förtunning.

Förpackningsstorlek

0,9 l, 2,7 l och 9 l.

Rengöring av arbetsredskap

Redskapen rengörs med Uula Universal förtunning eller lackbensin och till slut med tvål och vatten.

Lagring och undvikande av miljöolägenheter

Förvaras torrt och svalt. Förvaras utom räckhåll för barn. Fryser ej. Tomma och torra burkar kan föras till insamlingen. Flytande avfall skall föras till den kommunala insamlingen för problemavfall.

Brandskyddsklass

Ej antändlig. Oljiga rengöringstraror, trassel eller dylikt skall brännas eller sköljas under rinnande vatten innan de kastas i soporna för linoljan kan självantändas.

Anvisningar

Förbehandling

Rengör ytan från damm och smuts. Avlägsna gammal avflagnande färg med skrapa och slipa hela ytan. Rengör ytan från slipdamm. Kitta ojämnheter, sprickor, spikhuvuden osv. Rengör tidigare målade ytor med Uula Målartvätt, skölj omsorgsfullt och låt torka ordentligt.

Grundmålning

Måla tunt med förtunnad Trägolvfärg och låt torka. Förtunna färgen ca 20 % för nya ytor och ca 10 % för tidigare behandlade ytor.

Färdigstrykning

Stryk 1–2 gånger med Trägolvfärg. Förtunna vid behov med Uula Universal förtunning.

Skötsel

Behandla målade ytor varsamt i början (1 mån.). Rengör alltid med mjuka torktrasor och svampar som inte repar ytan. Använd neutrala tvättmedel. Skölj ytorna noggrant.

Målningstips och saker som ska observeras

*Blanda färgen omsorgsfullt alltid före och under användning.

*För att undvika nyansskillnader, blanda i samma kärl den mängd färg som behövs för en enhetlig yta.

*Det är typiskt för oljefärger att ljusa kulörer gulnar i mörker.

Ta hänsyn till det när du väljer kulör.

*Undvik flyttning av möbler och tunga saker genom att dra dem mot målade yta.

*Om något är oklart, vänd dig till tillverkaren eller en sakkunnig återförsäljare innan du påbörjar arbetet.

Uppgifterna i databladet bygger på test och praktisk erfarenhet. Alla värden är riktgivande och beror bland annat på ytans strävhet, kvalitet, färg och tidigare behandlingar. Eftersom vi inte kan påverka de förhållanden där produkten används, ansvarar vi endast för produktens kvalitet och garanterar att den uppfyller Uulatuote Oy:s krav på högsta kvalitet. Vi ansvarar inte för skador till följd av försumlighet mot bruksanvisningarna.